

isonat



flex 40

› Tejados / Buhardillas / Paredes



› **composición :**

Fibra de madera

El aislante natural, eficiente y económico!



Isonat flex 40 está compuesto de fibras de madera (de los restos de poda y de la limpieza de los bosques), es el aislante natural por excelencia a un precio muy atractivo.

La madera es un aislante natural de calidad, es por eso que **Isonat flex 40** regula eficazmente la temperatura interior tanto en verano como en invierno, aportando muy buen aislamiento acústico, confort y bienestar.

› **Áreas de aplicación :**

- Aislamiento de muros interiores y particiones (En estructura metálica y de madera ó directo contra el soporte)
- Aislamiento entre vigas bajo cubierta.
- Aislamiento para trasdosados de fachada, directamente contra el soporte.
- Aislamiento bajo teja y en suelos entre vigas

› **Ventajas :**

Calidad y confort	Eficiente y económico.
Aislamiento térmico	Conductividad : 0,038 W/m.K.
Manipulación	Para todo el mundo: formato adecuado para estructura metálica o de madera.
Ejecución	Consulte las guías de instalación Isonat.
Calidad Ecológica	Producto reciclable y compostable.

Para más información sobre este producto escanear el Código QR





Características técnicas **Isonat flex 40**

COMPOSICIÓN	VALORES	TOLERANCIAS	
Fibras de madera	85 %	5 %	
Fibras textiles (poliéster reciclado)	15 %	5 %	
Tratamiento ignífugo	Sal mineral nitrogenada	-	
CARACTERÍSTICAS	VALORES	NORMAS	TOLERANCIAS
Densidad	40 Kg/m ³	EN 1602	± 5 Kg/m ³
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/(m.K)	EN 12667	≤ 0,038
Espesor	de 40 à 200 mm	EN 823	clase T2 (EN 13162)
Ancho	58 cm	EN 822	± 1,5 %
Largo	122 cm	EN 822	± 2 %
Reacción al fuego	Euroclase E	EN 13501-1	-
Descuadre	< 10 mm/m	EN 824	5 mm/m

Gama **Isonat flex 40**

	Espesor (mm)	Ancho (cm)	Largo (cm)	Densidad (kg/m ³)	Resistencia térmica (m ² .K/W)
	220	58	122	40	5,75
	200	58	122	40	5,25
	180	58	122	40	4,70
	160	58	122	40	4,20
	145	58	122	40	3,80
	120	58	122	40	3,15
	100	58	122	40	2,60
	80	58	122	40	2,10
	60	58	122	40	1,55

Con el deseo de mejorar constantemente la calidad de sus productos, Buitex se reserva el derecho de modificar la composición o la fabricación en cualquier momento y sin previo aviso. Documento NO CONTRACTUAL.

Recomendamos almacenar Isonat Flex® 40 protegido de las inclemencias meteorológicas. Para una correcta colocación, consulte la guía de instalación Isonat.

isonat



éco-isolation innovante

by **Buitex**

Zone Industrielle Le Moulin II – BP 23
69470 COURS-LA-VILLE – France
Tél. +33 (0)4 74 89 95 96
Fax: +33 (0)4 74 89 88 89
E-mail: contact@isonat.com

Plataforma logística Isonat España:

DAVSA

DISTRIBUIDORA AISLAMIENTOS VARIOS S.L.

C/ dels Àngels, 2 - Cantonada Gavarres, 12
Pol. Ind. Pla d'en Xuncla - 17840 **SARRIÀ DE TER** (Girona)
Tel. 972 170 608 | Fax: 972 171 637 | www.davsa.com

David Catà | Mov. 619 208 509 | E-mail: david@davsa.com

Con el deseo de mejorar constantemente la calidad de sus productos, Buitex se reserva el derecho de modificar la composición o la fabricación en cualquier momento y sin previo aviso. **Documento NO CONTRACTUAL.**

Vuestro punto de venta